

Halvor Stavdal
Huntonit AS
Pb.21
4701 Vennesla

Trondheim, 10.06.2014

Ang: Mekanisk massaproduktion vid Huntonit AS

Papir- og fiberinstituttet AS har analyserat den mekaniska-massen som produceras hos Huntonit AS.

Vid Huntonit AS i Vennesla raffineras ca 81 000 m³ furuflis årligen för att producera en mekanisk papper massa som används för att tillverka harde trefiberplater til byggemarkedet i en våtformningsprocess, på samma sätt som papper formas på en pappersmaskin. Raffineringsprocessen hos Huntonit AS är den samma som vid tillverkning av mekanisk masse för papper. Den mekaniske massen har analyserats ved PFI och avvattningsmotståndet efter defibrören mättes till 795 ml CSF. Massan raffineras sedan vidare i raffinören och avvattningsmotståndet var här 738 ml CSF, vilket motsvarar en mekanisk masse som säljs på marknaden för följande papperprodukter: Tissue, fluff etc.

Den mekaniske massen som Huntonit AS producerar motsvarar NACE kod 21111400, det vill säga mekanisk masse för papperproduktion.



Figur 1: Mekanisk masse efter raffinör producerad hos Huntonit AS

Med vennlig hilsen,


Lars Johansson

Research Manager Fibre and Pulp, Papir- og fiberinstituttet AS

Mobil: 92041686

E-mail: lars.johansson@pfi.no